

表 2 - 溶着金属の衝撃特性

衝撃試験 温度の記号	衝撃試 験温度 ℃	シャルピー吸収エネルギー	
		規定値 27 J の場合 (記号なし)	規定値 47 J の場合 (記号 : U)
		衝撃試験片個数 : 5 個	衝撃試験片個数 : 3 個
Y	+20	5 個の試験結果から最大値と最小値とを除いた 3 個を評価する。 3 個の平均値 : 27 J 以上, かつ, 3 個の最小値 : 20 J 以上, かつ, 少なくとも 2 個が 27 J 以上	3 個の平均値 : 47 J 以上
0	0		
1	-5		
2	-20		
3	-30		
4	-40		
5	-50		
6	-60		
7	-70		
8	-80		
9	-90		
10	-100		
Z		衝撃試験を規定しない。	